



疎水性止水材 2液型ポリウレタン樹脂

施工動画はコチラ

シスイドン









シスイドンとは。。

- シスイドンは漏水箇所の止水のために開発された疎水型の2液型ポリウレタン樹脂です。
- シスイドンは漏水と即時反応発泡し硬化するので、優れた止水効果を発揮します。
- 無溶剤であるため安全性に優れています。
- シスイドンは厚生省令第15号を取得しているので、上水施設にも適用可能です。

シスイドンの特徴！

- シスイドンは基材と触媒が予め計量されているため計量が不要です。
- シスイドンは攪拌をグリスガン用蛇腹容器で行うので手が汚れません。
- シスイドンは1セット約300gと軽量で持ち運びが楽です。
- シスイドンは空気中の湿気で硬化するので漏水がない場所でも速やかに硬化します。

品名	シスイドン
主成分	ポリイソシアネート
外観	淡黄色液状
粘度	590mPa・s
配合重量比(基材:触媒)	100:2.5
発泡倍率	約20倍
硬化時間	約2分

シスイドンの施工方法		
①漏水の確認	コンクリートからの漏水に対しての削孔場所を確認下さい。	
②コンクリートの削孔	コンクリート躯体に注入用の孔をドリルで削孔し、削り屑をエアーで取り除いて下さい。	
③注入プラグの挿入	削孔した孔にショットプラグを取り付け、T型レンチ等で固定して下さい。	
④注入準備	蛇腹容器に付属の触媒を全量添加し、蓋をした後色ムラがなくなるまでシェイクして下さい。その後、グリスガンに取り付けて下さい。	
⑤注入作業	ショットプラグの先端にグリスポンプを取り付けシスイドンを注入して下さい。	
⑥注入器具の撤去	漏水が止まった事を確認してからショットプラグ上部の部品を取り外し、モルタル等で孔を塞いで下さい。	

- 注意事項
- 作業場所は十分に換気し、保護具等を着用して下さい。
 - 作業服、工具に付着した樹脂は速やかに除去して下さい。
 - 体質によってはカブれることがありますので、保護具用を着用し、皮膚に付着した場合は直ちに、石鹼水で洗い流して下さい。
 - 皮膚障害、呼吸障害が見られるときは、必要に応じて医師に診察を受けて下さい。
 - 使用後は容器の蓋を締めて冷暗所にて保管して下さい。



本カタログの記載事項は弊社の試験設備による特定条件下で得られた測定値の代表例です。

令和2年10月 現在